






Polyaspartic acid derivatives as a coating for pharmaceutical forms and foodstuffs

Patent number: EP0406623
Publication date: 1991-01-09
Inventor: LEHMANN KLAUS DR (DE); JELITTE RUEDIGER DR (DE); KNEBEL JOACHIM DR (DE)
Applicant: ROEHM GMBH (DE)
Classification:
- International: A23G3/00; A23G3/30; A23L1/317; A23P1/08; A61K9/20; A61K9/22; A61K9/28; A61K9/32; A61K9/48; A61K9/50; A61K9/52
- european: A23L1/00P8B6; A61K9/20H6D6; A61K9/28H6D; A61K9/50H6D; C08G73/10T
Application number: EP19900111715 19900621
Priority number(s): DE19893921912 19890704

Also published as:

 US5175285 (A1)
 JP3048628 (A)
 EP0406623 (A3)
 DE3921912 (A1)
 EP0406623 (B1)

Cited documents:

 EP0439846
 DE3612102
 EP0274127
 FR2520229

Abstract of EP0406623

The invention relates to coating compositions and/or release-delaying compositions for pharmaceutical forms of therapeutic agents and for foodstuffs and stimulants, which are film-forming polyaspartic acid derivatives and are obtained by reacting polysuccinimide with amino compounds.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

BEST AVAILABLE COPY

(9)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 406 623 A2**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(13) Anmeldenummer: 90111715.0

(51) Int. Cl.⁵ **A61K 9/32, A61K 9/52,
A61K 9/22, A23P 1/08**

(22) Anmeldetag: 21.06.90

(18) Priorität: 04.07.89 DE 3921912

(23) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
09.01.91 Patentblatt 91/02

(34) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE DK ES FR GB IT LI NL SE

(20) Anmelder: **Röhm GmbH**
Kirschenallee Postfach 4242
D-6100 Darmstadt 1(DE)

(21) Erfinder: **Lehmann, Klaus, Dr.**
Brunnersweg 12
D-6101 Rossdorf 1(DE)
Erfinder: **Jelitte, Rüdiger, Dr.**
Egerländer Strasse 24
D-6101 Rossdorf 1(DE)
Erfinder: **Knebel, Joachim, Dr.**
Dieselstrasse 20
D-6100 Darmstadt(DE)

(54) **Polyasparaginsäurederivate als Überzugsmittel für Arzneiformen und Lebensmittel.**

(57) Die Erfindung betrifft Überzugsmittel und/oder Retardierungsmittel für Arzneiformen von therapeutischen Wirkstoffen und für Lebensmittel und Genußmittel, die filmbildende Polyasparaginsäurederivate sind und durch Umsetzung von Polysuccinimid mit Aminoverbindungen erhalten werden.

EP 0 406 623 A2

GEBIET DER ERFINDUNG

Die Erfindung betrifft biologisch verträgliche Polyasparaginsäurederivate und ihre Verwendung vor allem bei pharmazeutischen und lebensmitteltechnischen Zubereitungen.

5 Stand der Technik

Sowohl in der pharmazeutischen Technologie als auch in der Lebensmitteltechnologie werden polymere Substanzen als Zusatzstoffe in großem Umfang verwendet. Diese Stoffe sind bei diesen Anwendungen selbst keine Arzneimittel bzw. Lebensmittel, sind aber für spezifische Anwendungen der Wirksubstanzen
10 oder für z.B. spezielle Verarbeitungen von Lebensmitteln unentbehrlich.

Polymere, filmbildende Substanzen werden beispielsweise zur Verbesserung der Handhabbarkeit von pharmazeutischen Zubereitungen, zur Verbesserung ihrer Lagerstabilität und vor allem zur Beeinflussung der Abgabegeschwindigkeit der Wirksubstanzen bei deren medikamentösen Anwendung eingesetzt. Verwendet werden synthetische Polymere und chemisch modifizierte Naturstoffe wie Polyethylenglykol, Polyvinylpyrrolidon, Polymethacrylate, Polyvinylacetat und Celluloseester und -ether.
15

Für spezielle Anwendungen in der Medizin und Pharmazie gibt es schon eine Vielzahl synthetisch hergestellter Polypeptide. Abgesehen von Peptiden mit wirkungsspezifischer Sequenz, sind dies auch Polymere aus einzelnen Aminosäuren, wie vor allem Polyasparaginsäure, Polyglutaminsäure und Polylysin, sowie Mischpolymerisate der diesen Polyaminosäuren zugrunde liegenden Monomerbausteinen. Diese
20 Polymeren besitzen keine besonderen biologischen Wirksamkeiten und wurden als Plasmaexpander vorgeschlagen.

Auch Derivate solcher Polyaminosäuren sind bekannt und biologisch gut verträglich. So ist das α,β -Poly-(2-hydroxyethyl)-DL-Aspartamid als Plasmaexpander einsetzbar (P.Neri et al. Journal of Medicinal Chemistry, 1973, Vol. 16, S. 893 - 897). In der DE-OS 37 00 128 sind Acylderivate des α,β -Poly-(2-hydroxyethyl)-DL-Aspartamids und allgemein von α,β -Poly-(hydroxyalkyl)-DL-Aspartamiden beschrieben. Durch Einbau geeigneter biologisch inaktiver Acylgruppen läßt sich die Abbaugeschwindigkeit dieser Polymeren in vivo in gewünschter Weise steuern. Sie eignen sich so zum Einsatz abbaubarer Arzneistoffimplantate mit kontrollierter Wirkstoffabgabe. Die Wirkstoffe sind in die Polymermatrix eingebettet.
25

Lösliche und biologisch abbaubare Mischpolymerisate aus Asparaginsäure- und/oder Glutaminsäure-Einheiten, die reaktive Gruppen, wie z.B. Hydrazid- oder Azidgruppen, für die chemische Anbindung von biologisch aktiven Stoffen enthalten, sind aus der DE-OS 36 12 102 bekannt.
30

Für eine gezielte Freisetzung von Wirkstoffen an oder in die Nähe ihrer Wirkorte werden Arzneimittel vielfach in Form überzogener Tabletten appliziert. Alle bisher bekannten Polyaminosäuren und deren Derivate sind als Überzugsmittel für Arzneiformen und auch für Lebensmittel trotz vorhersehbarer Vorteile, noch nicht eingesetzt worden. Dies kann kostenbegründet sein oder in den Eigenschaften der bisher bekannten Polyaminosäuren und deren Derivate liegen. So ist das aus dem Stand der Technik her bekannte α,β -Poly-(2-hydroxyethyl)-DL-Aspartamid für den Anwendungsbereich Überzüge für Arzneiformen und Lebensmittel zu hydrophil.
35


40

Aufgabe und Lösung

Es stellte sich nun die Aufgabe, biologisch verträgliche, aus natürlichen Bausteinen aufgebaute Polymere zu finden, die filmbildend sind und sich für die Herstellung von Überzugsmitteln im pharmazeutischen und Lebensmittelbereich einsetzen lassen, und die kostengünstig aus gut zugänglichen, niedermolekularen Substanzen herstellbar sind.
45

Es wurde gefunden, daß synthetische Polymere mit Einheiten von Asparaginsäurederivaten, die durch Umsetzung von Polysuccinimid mit Verbindungen der Formel


50



in der A und B Wasserstoff und/oder organische Reste aus Alkyl- bzw. Alkylengruppen sind, die noch weitere funktionelle Gruppen enthalten können, unter Ringöffnung erhalten werden, für das Überziehen von Lebensmitteln und Arzneiformen geeignet sind, und daß ihre spezifische Löslichkeit unter den Anwendungsbedingungen durch die funktionellen Gruppen der erfindungsgemäßen Retardierungsmittel eingestellt werden kann. Polypeptide, aufgebaut aus natürlich vorkommenden Aminosäuren, haben als filmbildende Substanzen Vorteile, die in ihrer guten biologischen Verträglichkeit und der physiologischen Unbedenklichkeit der zu ihrer Herstellung verwendeten Ausgangsstoffe liegen, so daß Verbraucher, vor allem gesundheitlich beeinträchtigte Patienten davon unbelastet bleiben. Über die galenischen Eigenschaften von Tabletten, insbesondere ihren Zerfall in Wasser bzw. in den Verdauungssäften des Magens oder des Darms, und damit über die charakteristische Freisetzungsrates, entscheiden im wesentlichen die chemischen und physikalischen Eigenschaften der Überzugssubstanzen.

Die Erfindung betrifft somit die:

Verwendung von Umsetzungsprodukten von Polysuccinimid, die filmbildend sind und Struktureinheiten entsprechend der Formel I



enthalten, in der

A = H oder ein Alkylrest bzw. ein Alkylengrest mit 1 bis 8 C-Atomen ist, der auch verzweigt und noch mit cycloaliphatischen oder aromatischen Resten, wobei der ringförmige Substituent auch Heteroatome enthalten kann, oder mit R-O- oder

R-O-C(=O)- oder R₂-O-C(=O)- oder R₃R₄N-Gruppen, wobei R, R₁, R₂, R₃ und R₄, H oder gegebenenfalls verzweigte Alkylgruppen oder Cycloalkylgruppen, auch solche mit Sauerstoff- und Stickstoffatomen in der Kette bzw. im Ring, mit 1 bis 10 C-Atomen sein können, substituiert sein kann.

B = H oder ein wie unter A definierter Alkyl- bzw. Alkylengrest ist, der gleich oder verschieden von A sein kann.

D = H oder NH₂ oder



mit den oben angegebenen Bedeutungen von A und B oder ein Alkali und

a = 0,2 bis 1 und

b = 0,8 bis 0

sind, als Überzugsmittel und/oder Retardierungsmittel für Arzneiformen von therapeutischen Wirkstoffen und für Lebensmittel und Genußmittel.

Vorzugsweise weisen die erfindungsgemäß zu verwendenden Polyasparaginsäurederivate a-Werte von 0,5 bis 1 und b-Werte von 0,5 bis 0 auf.

Die Polymeren haben Molekulargewichte von 10 000 bis 200 000, vor allem solche von 30 000 bis 150 000. Sie sind vorzugsweise für die Herstellung von retardierend und gezielt wirkenden Überzügen von Arzneiformen und als Überzugsmittel von Lebensmitteln und Genußmitteln geeignet.

Mit den erfindungsgemäß zu verwendenden Polymeren lassen sich Medikamente und Lebensmittel überziehen, wodurch diese gegenüber äußeren Einflüssen bei der Herstellung, Lagerung und Handhabung durch den Verbraucher zunächst geschützt sind, bei der Einnahme dann aber im Verdauungstrakt gezielt freigesetzt werden.

Je nach dem Charakter der funktionellen Gruppen und den daraus resultierenden Löslichkeitseigenschaften bewirken die Polymerfilme dann eine verlangsamte Auflösung, eine verzögerte Abgabe durch Diffusion oder eine pH-abhängige Freisetzung des Wirkstoffes. Solange die Filme im vorliegenden Milieu

des Verdauungstraktes unlöslich sind, schützen sie auch den umhüllten Wirkstoff vor unerwünschten Reaktionen. So können z.B. bitter schmeckende Arzneistoffe im neutralen Milieu des Speichels zurückgehalten und im sauren Magensaft schnell freigegeben, säureempfindliche oder magenreizende Stoffe durch magensaftresistente Filme umhüllt und erst im Darmsaft oberhalb pH 6 freigesetzt und andere spezifische

Wirkstoffe sogar erst im Colon oberhalb pH 7 gezielt abgegeben werden. So können Nebenwirkungen vermieden und die therapeutischen Wirkungen verbessert werden. Die Überzugspolymeren lösen sich in dem vorgesehenen Milieu auf und werden auf den natürlichen Stoffwechselwegen ausgeschieden. Durch die Verwendung naturnaher Polymerer als Medikamentenüberzug wird eine Belastung mit körperfremden Materialien und die Gefahr von allergischen und toxischen Reaktionen bei Patienten vermindert.

Bei der Verwendung im Lebensmittelbereich, z.B. für die Umhüllung von Lebensmitteln und Genußmitteln können sie als Materialien ohne Glucosegehalt vorteilhaft, wie beispielsweise zur Kariesvorbeugung, eingesetzt werden.


Durchführung der Erfindung

Das für die Herstellung der erfindungsgemäß zu verwendenden Polyasparaginsäurederivate einzusetzende Polysuccinimid wird nach bekannten Verfahren, z.B. nach dem von P.Neri et al. in J.Med. Chem. 16, 893 (1973) beschriebenen Verfahren, durch Polykondensation von Asparaginsäure in Gegenwart von Phosphorsäure, synthetisiert. So erhältliches Polysuccinimid, das auch als Polyanhydroasparaginsäure zu bezeichnen ist, ist mit Molekulargewichten von etwa 100 000 (bestimmt durch Viskosimetrie, s. Neri et al.) relativ hochmolekular. Nach den bekannten und bei Neri aufgeführten Herstellungsmethoden, lassen sich Polysuccinimide mit Molekulargewichten im Bereich von 10 000 bis 200 000 erhalten, die sich zur Umsetzung mit Aminen



zu filmbildenden und erfindungsgemäß zu verwendenden Polyasparaginsäurederivaten eignen.

Erfindungsgemäß zu verwendende Polyasparaginsäurederivate werden erhalten aus Polysuccinimid und einem oder auch mehreren, d.h. verschiedenen Aminen der allgemeinen Formel



wobei

A = H oder ein Alkylrest bzw. ein Alkylenrest mit 1 bis 8 C-Atomen ist, der auch verzweigt und noch mit cycloaliphatischen oder aromatischen Resten, wobei der ringförmige Substituent auch Heteroatome enthalten kann, oder R-O- oder

$\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{O}-$ oder $\text{R}_2-\text{O}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-$ oder $\text{R}_3\text{R}_4\text{N}$ -Gruppen, wobei R, R₁, R₂, R₃ und R₄, H oder gegebenenfalls verzweigte Alkylgruppen oder Cycloalkylgruppen, auch solche mit Sauerstoff- und Stickstoffatomen in der Kette bzw. im Ring, mit 1 bis 10 C-Atomen sein können, substituiert sein kann und

B = H oder ein wie unter A definierter Alkyl- bzw. Alkylenrest ist, der gleich oder verschieden von A sein kann, sind.

Beispielhaft seien Ammoniak und folgende Amine, die der Definition von



genügen, genannt:

Methylamin, Butylamin, Hexylamin, Ethanolamin, Neopentanolamin, 3-Isononyloxypropylamin, 3-Propanolamin, 2-Methoxyethylamin, 3-Methoxypropylamin, 3-Ethoxypropylamin, Tetrahydrofurfurylamin, Furfurylamin,

min, Benzylamin, 2-Methoxybenzylamin, Tyramin, Ethylhexoxypropylamin, Monoisopropanolamin, Diethanolamin, Diisopropanolamin, 5-Amino-1-pentanol, 4-Aminocyclohexanol, 2-Aminophenylethanol-1, 1-(2-Aminoethyl)piperazin, N,N-Dimethyl-1,3-propandiamin, 2-Aminopyridin, 3-Aminopyridin, 4-Aminopyridin, N-(3-Aminopropyl)pyrrolidin, Morpholinoethylamin, Glycinethylester (aus diesen oder ähnlichen Estern durch Hydrolyse die Carbonsäurederivate) und andere Aminosäuren und deren Derivate.

Die Umsetzung von Polysuccinimid mit Aminen kann vorteilhaft den Angaben bei Neri entsprechend (dazu auch P. Neri, G. Antoni, Macromol. Synth. 8, 25) schonend bei relativ niedrigen Temperaturen, d.h. bei Temperaturen unter 60 Grad C praktisch bei ca. 20 Grad C durchgeführt werden, um einen Abbau der Polymerkette zu vermeiden. Es hat sich als vorteilhaft für die Einstellung von Eigenschaften der als Überzüge zu verwendenden Polymeren herausgestellt, die polymeranaloge Umsetzung im Bereich von 20 bis 100 Mol%, besonders im Bereich von 30 bis 100 Mol% und vor allem im Bereich von 50 bis 95 Mol% der Succinimidstruktureinheiten durchzuführen. Dazu werden pro Mol Polysuccinimid 0.2 bis 1 Mol eines oder mehrerer Amine

15

umgesetzt, wobei Polymere mit 20 bis 100 Mol% α,β -D.L-Aspartamid-Einheiten und 80 bis 0 Mol% D.L-Succinimid-Einheiten erhalten werden. Zur Erreichung eines praktisch 100 %igen Derivatisierungsgrades wird die Umsetzung vorteilhaft in Gegenwart von etwa 10 bis 200 Mol% Aminüberschuß durchgeführt.

Die Umsetzung wird normalerweise in Gegenwart eines inerten, polaren aprotischen Lösungsmittels, beispielsweise in Dimethylacetamid, in Dimethylsulfoxid oder vorzugsweise in Dimethylformamid durchgeführt. Gegebenenfalls, wie z.B. bei der Umsetzung von Ethanolamin oder Isopropanolamin, kann die Umsetzung mit dem Polysuccinimid auch ohne zusätzliches Lösemittel ausgeführt werden.

Ist Wasser während oder anschließend an die Umsetzung des Polysuccinimids mit dem Amin



zugegen, so kann das erfindungsgemäß zu verwendende Polymere auch Asparaginsäurebausteine enthalten, die wie in Formel I angegeben, in protonierter Form oder in Salzform vorliegen, bzw. in diese gebracht werden können.

Die Reinigung der polymeren Asparaginsäurederivate, insbesondere die Abtrennung von sonst schwer entfernbaren Lösemitteln, und unumgesetztem Amin, kann durch Ausfällen derselben aus Methanol-Lösungen beim Eintragen in Aceton oder Isopropanol durchgeführt werden.

Für die vorgesehene Anwendung als Überzüge, vor allem als retardierend wirkende Überzüge, lassen sich die Löslichkeitseigenschaften der erfindungsgemäß zu verwendenden Polyasparaginsäurederivate vor allem durch die Struktur der

40



-Seitengruppen beeinflussen. So zeigen z.B. Derivate, die mit Isopropanolamin oder mit Neopentanolamin hergestellt werden, gute Löslichkeiten in Alkoholen oder Wasser, oder solche, die mit Glycinester oder Tetrahydrofurfurylamin erhalten werden, nach Zusatz von 10 bis 20 Gew.-% Wasser, ebenfalls gute Alkohollöslichkeiten. Derivate, die beispielsweise Aminogruppen in der Seitenkette tragen, sind in verdünnten Säuren und damit auch in Magensaft gut löslich. Mit erfindungsgemäß hergestellten Überzügen läßt sich also die Wirkstoffabgabe aus damit hergestellten Produkten gezielt beeinflussen.

Für das Überziehen von Arzneiformen oder Lebensmitteln bzw. Genußmitteln oder für die gesonderte Herstellung von Umhüllungs- bzw. Verpackungsformen, wie z.B. Kapseln oder Folien für Produkte aus dem Arznei-, Lebensmittel- oder Genußmittelbereich, sind die Polyasparaginsäurederivate der Formel I sehr geeignet.

Die neuen Retadierungsmittel für Arzneiformen lassen sich nach bekannten Methoden der pharmazeutischen Technologie (Ullmanns Encyklopädie der technischen Chemie, 4. Auflage, Band 18, Seiten 151 bis 161) aus einem Lösemittel oder aus einer Dispersion unter Filmbildung auf die Substratmaterialien aufbringen. Substratmaterialien sind alle festen Arzneiformen wie Tabletten, Dragees, Pillen, Granulate, Pellets, Kristalle, Pulver oder Kapseln. Aus Polyasparaginsäurederivaten als solche hergestellte Kapseln

stehen zur anschließenden Füllung mit z.B. pharmakologischen Stoffen zur Verfügung. Für örtliche und transdermale Behandlungen auf der Haut lassen sich Filme und Folien aus Polyasparaginsäureamidderivaten mit Wirkstoffen, wie z.B. Dithranol, z.B. durch Bandgießen herstellen.

Lebensmittel und Genußmittel, die sich erfindungsgemäß überziehen lassen, sind beispielsweise Wurst- und Fleischwaren, Käse, Süßwaren, Zuckerwaren, Kaugummi. Kaugummiüberzüge können so weitgehend zuckerfrei erhalten werden und geben gute Automatenfestigkeit.

Als Überzugsverfahren lassen sich die dazu gebräuchlichen Verfahren, wie das Kesseldragierv Verfahren oder das Wirbelschicht-Dragierv Verfahren anwenden, wie sie vor allem in der pharmazeutischen Technologie üblich sind, oder es können die neuen Überzugsmittel zum gleichzeitigen Überziehen und Granulieren von Pulvern verwendet werden, wobei man Granulate enthält, die sich zu Matrixtabletten verpressen oder in Kapseln, auch solchen aus Polyasparaginsäureamidderivaten, füllen lassen.

Auch durch Tauchen und Übergießen von Substraten in bzw. mit Lösungen, Dispersionen oder auch Schmelzen von Polymeren der Formel I oder durch Einsiegeln in nach bekannten Techniken (Ullmann, 4. Auflage, Band 11, Seiten 673 bis 677) getrennt hergestellte Folien aus Polyasparaginsäureamiden mit Dicken von etwa 50 bis 1 000 μm , lassen sich Substrate, vor allem solche größerer Dimensionen, wie sie mehr im Lebensmittelbereich üblich sind, erfindungsgemäß überziehen.

Bei Arzneiformen wird das neue Überzugsmittel im allgemeinen in einer Stärke von 5 bis 50 μm Dicke, vor allem in Schichtdicken von 10 bis 30 μm verwendet. Für die Beschichtung von Granulaten und kleineren Partikeln entspricht dies einem Lackauftrag von etwa 10 bis 20 Gew.-%, bei Tabletten, Dragees oder Kapseln einem Lackauftrag von etwa 3 bis 5 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gewicht des überzogenen Kerns.

Als Zusätze bei der Formulierung des erfindungsgemäßen Überzugstoffes für anzuwendende Auftragsverfahren, kommen erforderlichenfalls Zusatzstoffe wie z.B. Konservierungsmittel, Farbstoffe und Pigmente, Weichmacher oder Trennmittel in Betracht.


Zur Beschichtung werden die Polymeren der Formel I als etwa 5 bis 25 %ige, besonders als 10 bis 20 %ige Lösungen, in Lösemitteln wie z.B. Methanol, Isopropanol, Aceton, Wasser, Wasser-Alkohol-Gemischen, gegebenenfalls in Gegenwart von gelösten oder suspendierten Zusatzstoffen angewendet. Auch in Form filmbildender Dispersionen, vorteilhaft vor allem als wäßrige Dispersionen, werden die Polymeren zur Herstellung der Überzüge verwendet. Die Dispersionen können durch Zusatz von Fällungsmitteln zu Lösungen der Polyasparaginsäurederivate, wie Wasser zu Lösungen in organischen Lösemitteln, oder wie organische Fällungsmittel zur wäßrigen Lösungen, erhalten werden. Auch durch Dispergieren von Polymerpulvern, wie sie beispielsweise beim Eindampfen von Polymerlösungen oder durch Ausfällungen aus Lösungen erhalten werden, lassen Dispersionen für die erfindungsgemäße Verwendung der Polymeren I zur Herstellung retardierend wirkender Überzüge gewinnen.

Die Erfindung wird durch die folgenden Beispiele, in denen Herstellung und Eigenschaften der erfindungsgemäß zu verwendenden Polymeren und das Überziehen von Arzneiformen und Lebensmitteln bzw. Genußmitteln mit diesen Polymeren beschrieben sind, näher erläutert.

BEISPIELE

A. Herstellung der Polymeren

In den Beispielen 2 bis 10 wird die Aspartamideinheit durch die allgemeine Formel



wiedergegeben.

Beispiel 1

50 g Asparaginsäure werden in einem 1 l-Rundkolben mit 25 g 85 %iger Phosphorsäure zu einer homogenen Masse vermischt. Der Kolben wird mit einem Rotationsverdampfer verbunden und auf 100 mbar evakuiert. Man hält das Reaktionsgemisch bei laufendem Rotationsverdampfer in einem vorgeheizten Ölbad 3 Stunden bei 180 Grad C. Anschließend läßt man abkühlen, schlämmt das Reaktionsprodukt in Wasser auf und wäscht es auf einer Sinterglasnutsche mit Wasser säurefrei. Das Produkt wird im Vakuum bei 80 Grad C getrocknet. Es wird mittels IR und NMR-Spektroskopie als Polysuccinimid identifiziert. Ausbeute: 35,5 g = 97,3 % d.Th.

Elementaranalyse:	ber.:	49,5 % C	3,1 % H	14,4 % N
	gef.:	46,5 % C	3,7 % H	13,5 % N

Molekulargewicht, viskosimetrisch im DMF, nach Neri et al. im J.Med.Chem. 16. Seite 894 (1973): 90 000.

Beispiel 2

α,β -D,L-Poly(isopropanol)aspartamid

A = H

B = - CH₂ - CHOH - CH₃

5 g (51 mmol) Polysuccinimid werden in 30 ml DMF gelöst. Man tropft 20 ml (0,93 mol) Isopropanolamin zu und rührt 24 Stunden bei Raumtemperatur. Dann trägt man die Reaktionsmischung in das fünffache Volumen Aceton ein, saugt das ausgefallene Produkt ab und wäscht es gut mit Aceton aus. Anschließend löst man es in 20 ml Methanol und fällt erneut in einen Überschuß Aceton aus. Das Produkt wird gründlich mit Aceton gewaschen und bei 60 Grad C im Vakuum getrocknet. Ausbeute 5 g = 56 % d.Th. Die Struktur wird durch IR- und NMR-Spektroskopie bestätigt. Molmasse: 14 700 (best. durch GPC, Standard Polyacrylsäure)

Elementaranalyse:	ber.:	48,83 % C	7,02 % H	16,27 % N
	gef.:	46,3 % C	7,5 % H	15,2 % N

Beispiel 3

α,β -D,L-Poly(diisopropanol)aspartamid

A und B = - CH₂ - CHOH - CH₃

Wie Beispiel 2, jedoch unter Verwendung von 66 g 0,68 mol) Polysuccinimid, 250 ml DMF und 90,5 g (0,68 mol) Diisopropanolamin. Ausbeute: 89 g = 57 % d.Th.

Molmasse: 22 600 (GPC, Standard Polyacrylsäure)

Elementaranalyse:	ber.:	52,16 % C	7,88 % H	12,17 % N
	gef.:	49,1 % C	6,5 % H	12,4 % N

Beispiel 4

 α,β -D,L-Poly(3-ethoxypropyl)aspartamid

5

A = H

B = -CH₂ - CH₂ - CH₂ - OC₂H₅

Wie Beispiel 2, jedoch unter Verwendung von 20 g (0,2 mol) Polysuccinimid, 50 ml DMF und 55 g (0,625 mol) 3-Ethoxypropylamin.

10 Ausbeute: 37 g = 97 % d.Th. leicht gelb gefärbter Feststoff.

Strukturbestätigung durch IR und NMR.

15

Elementaranalyse:	ber.:	53,99 % C	8,05 % H	13,99 % N
	gef.:	51,9 % C	8,3 % H	13,4 % N

20 Beispiel 5

 α,β -D,L-Poly(methoxyethyl)aspartamid

25

A = H

B = -CH₂ - CH₂ - OCH₃

Wie Beispiel 2, jedoch unter Verwendung von 30 g (0,31 mol) Polysuccinimid, 20 ml DMF und 100 g (1,33 mol) Methoxyethylamin.

Ausbeute: 27 g = 51 % d.Th. eines leicht gelb gefärbten Feststoffs.

30 **Strukturbestätigung durch IR und NMR.**

35

Elementaranalyse:	ber.:	48,33 % C	7,02 % H	16,27 % N
	gef.:	46,6 % C	7,4 % H	14,8 % N

40 Beispiel 6

 α,β -D,L-Poly(hydroxyethyl)aspartamid-co-succinimid (1:1)

45

A = H

B = -CH₂ - CH₂OH

Wie Beispiel 2, jedoch unter Verwendung von 5 g (51 mmol) Polysuccinimid, 30 ml DMF und 1,6 g (25,7 mmol) Ethanolamin.

Reaktionszeit: 1 Stunde bei Raumtemperatur

Ausbeute: 6,5 g = 98,5 % d.Th. eines farblosen Feststoffes.

50 Im NMR-Spektrum sind Hydroxyethylaspartamid- und Succinimideinheiten
erkennbar im Molverhältnis: 1 : 1.

55

Elementaranalyse :	ber.:	47,06 % C	5,09 % H	16,46 % N
	gef.:	44,2 % C	5,3 % H	15,4 % N

Beispiel 7

 α,β -D,L-Poly(diisopropanol)aspartamid-co-succinimid (1:1)

5

A und B = -CH₂-CHOH-CH₃

Wie Beispiel 2, jedoch unter Verwendung von 10 g (103 mmol) Polysuccinimid, 30 ml DMF und 6,86 g (51,5 mmol) Diisopropanolamin.

Ausbeute: 14,2 g = 84,2 % d.Th. eines farblosen Feststoffs.

10

Im NMR-Spektrum sind Diisopropanolaspartamid- und Succinimideinheiten erkennbar.

Molverhältnis: 1 : 1.

15

Elementaranalyse:	ber.:	51,38 % C	6,42 % H	12,84 % N
	gef.:	48,5 % C	5,6 % H	13,0 % N

20

Beispiel 8

 α,β -D-L-Polyasparagin

25

A und B = H

10 g (103 mmol) Polysuccinimid löst man portionsweise in 200 ml 25 % wäßriger Ammoniaklösung und rührt 1,5 Stunden bei Raumtemperatur. Danach fällt man das Produkt in 1 l Aceton aus und isoliert es durch Zentrifugieren. Man erhält 11 g (93,6 % d.Th.) einer leicht gelb gefärbten Masse, die im Vakuum bei 80

30

Grad C getrocknet wird. Die Struktur wird durch NMR-Spektroskopie bestätigt.

Molmasse: 13 400 (GPC, Standard Polyacrylsäure)

35


Elementaranalyse:	ber.:	42,11 % C	5,3 % H	24,55 % N
	gef.:	38,6 % C	5,8 % H	20,3 % N

40

Beispiel 9

 α,β -D,L-Poly(tetrahydrofurfurylmethyl)aspartamid

45



50

Wie Beispiel 2, jedoch unter Verwendung von 90 g (0,93 mol) Polysuccinimid, 150 ml DMF und 100 g (0,99 mol) Tetrahydrofurfurylmethylamin.

Zusätzlich wird das Produkt ein weiteres Mal in 200 ml Methanol gelöst und in einem Überschuß Aceton ausgefällt. Nach Waschen mit Aceton und Trocknen im Vakuum erhält man 26 g (13 % d.Th) Poly-(tetrahydrofurfurylmethyl)aspartamid in Form eines leicht gelb gefärbten Feststoffs. Die Struktur wird durch IR- und

55

NMR-Spektroskopie bestätigt.

Elementaranalyse: ber.: 54,55 % C 7,07 % H 14,14 % N
 5 gef.: 53,7 % C 7,8 % H 12,4 % N

Beispiel 10

10

α,β -D,L-Poly(isononyloxypropyl)aspartamid

A = H

B = -CH₂ - CH₂ - CH₂ - OC₂H₅

15 Wie Beispiel 2, jedoch unter Verwendung von 5 g (51 mmol) Polysuccinimid, 40 ml DMF und 20 g (100 mmol) Isononyloxypropylamin.

Das Produkt wird durch Eintragen des Reaktionsgemischs in das fünffache Volumen Wasser gewonnen, mit Wasser gewaschen, erneut in 20 ml DMF aufgenommen und in einen Überschuß Wasser ausgefällt. Nach gründlichem Waschen mit dem Fällungsmittel wird das Produkt bei 60 Grad C im Vakuum bis zur
 20 Gewichts Konstanz getrocknet. Man erhält 6,2 g (40,4 % d.Th.) eines leicht gelb gefärbten Feststoffs. Die Struktur wird durch NMR-Spektroskopie bestätigt.

Molmasse: 38 400 (G PC, Standard: Polymethylmethacrylat)

25

Elementaranalyse.	ber.:	64,43 % C	10,1 % H	9,4 % N
	gef.:	62,1 % C	10,1 % H	9,4 % N

30

B. Anwendung der Polymeren als Überzugsmittel

Beispiel 1

35

Schnell zerfallender Überzug auf Tabletten

120 g Tabletten mit einem Durchmesser von 10 mm, einer Gesamthöhe von 4,3 mm und einem
 40 Gewicht von 350 mg/Stück wurden unter Rotation in einem kleinen Dragierkessel von 14 cm Durchmesser mit einer Lösung von 2,7 g Poly(isopropanol)aspartamid, nach Beispiel A2, in 23 g Methanol beschichtet. Dazu wurden kleine Portionen von etwa 0,1 - 0,2 ml auf die rotierenden Tablettenkerne geträufelt und nach kurzer Verteilung durch Einblasen eines Warmluftstromes von etwa 50 Grad C getrocknet. Es entstand ein
 45 glänzender, staubfreier Überzug, der sich leicht klebrig anfühlt, doch haften die Tabletten bei Aufbewahrung in einem geschlossenen Glas nicht aneinander. Die Tabletten zerfallen in einem Zerfallstester nach DAB in Wasser, in künstlichem Magensaft (0,1 N HCl), wie auch in künstlichem Darmsaft von pH 6,8 innerhalb von weniger als 3 Minuten und geben innerhalb von 30 Minuten das als Wirkstoff enthaltende Chinidinsulfat vollständig frei.

50

Beispiel 2

Farbiger Filmüberzug auf Tabletten

55

2,0 g Poly(diisopropanol)aspartamid, hergestellt nach Beispiel A3, wurden in 8 - 10 g Wasser gelöst und mit einer wäßrigen Pigmentsuspension vermischt, die 12 % Talkum, 4 % Titandioxid, 4 % Gelborange-Lack E 110, 3,6 % Polyethylenglykol 6000, 2,4 % Polysorbat (®Tween 80) und 16 % Laktose enthielt. Die

Mischung wurde ähnlich wie im Beispiel 1 in kleinen Portionen auf 120 g im Dragierkessel rotierende Tabletten der gleichen Abmessungen gegeben und durch Einblasen von Warmluft mit einem Föhn getrocknet. Die farbig glänzenden, überzogenen Tabletten sind staubfrei und freifließend, sie fühlen sich glatt und nicht klebrig an und zerfallen in Wasser, künstlichem Magensaft sowie künstlichem Darmsaft innerhalb von max. 3 min. Der enthaltene Wirkstoff Chinidinsulfat wird innerhalb von 30 min vollständig freigegeben.

Beispiel 3

5 g Poly(isopropanol)aspartamid wurden in 95 g Methanol gelöst und auf 500 g Tabletten, die in einem Dragierkessel von 25 cm Durchmesser rotieren, aufgesprüht. Die Tabletten hatten einen Durchmesser von 10 mm und eine Gesamthöhe von 3 mm, das Gewicht betrug 300 mg/Stück. Zum Aufsprühen wurde eine Luftdrucksprühpistole Walther WA 1 mit einem Düsendurchmesser von 1,0 mm verwendet. Der Abstand zu den im Dragierkessel rotierenden Tabletten betrug 8 - 10 cm. Getrocknet wurde mit einem Warmluftgebläse von 0,45 cbm/min Leistung bei einer Zulufttemperatur von 50 Grad C. Bei einer Umdrehungszahl des Dragierkessels von 30 U/min und einer Kesselneigung von 30 Grad konnte bei einem Sprühdruk von 0,05 bar und einer Produkttemperatur von 33 Grad C kontinuierlich gesprüht werden. Die Sprühzeit betrug insgesamt 28 min. Die überzogenen Tabletten wurden noch 2 Stunden bei 40 Grad C nachgetrocknet. Es entstand ein glatter, gleichmäßiger, matt glänzender Überzug. Der Filmüberzug zeigte einen deutlichen geschmacksabdeckenden Effekt. Beim Lutschen der Tabletten war über mind. 10 sec. kein bitterer Geschmack wahrnehmbar. Die Tabletten zerfielen in Wasser und künstlichem Magensaft innerhalb von max. 1 Minute. Die Härte und die Abriebfestigkeit der überzogenen Tabletten war gegenüber dem unüberzogenen Ausgangsmaterial deutlich höher.

Beispiel 4

30 Filmüberzug auf Pellets

5 kg Pellets von 0,5 - 1,22 mm Durchmesser und einem Gehalt von 8 % Chlorphenaminmaleat wurden in einem Wirbelschichtgerät (Glatt WSG 5) von unten mit Warmluft durchströmt und auf eine Ausgangstemperatur von 33 Grad C vorgewärmt. Nun wurde mit einer Luftdruckspritzpistole, die im oberen Teil des Wirbelbettes fixiert war, eine Lösung von 125 g Poly(diisopropanol)aspartamid in 1 152 g Wasser aufgesprüht. Dabei wurde die Temperatur der Zuluft bei etwa 40 - 45 Grad C gehalten und bei beginnender Agglomerationsneigung der Kerne das Sprühen gelegentlich kurz unterbrochen. Nach 46 min war die Gesamtmenge aufgesprüht und das Material über Nacht bei 40 Grad C nachgetrocknet. Die Pellets waren frei fließend und staubfrei.

Beispiel 5

2 kg Pellets mit einem Durchmesser von 0,8 - 1,5 mm wurden in einem Wirbelschichtgerät (Glatt GPC G 1) mit Siebfiltereinsatz im Warmluftstrom von 43 - 45 Grad C gewirbelt. 50 g Poly(isononyloxypropyl)-aspartamid wurden in 450 g Wasser gelöst und mit 500 g einer Pigmentsuspension aus 85 g Talkum, 25 % Titandioxid, 25 g Chinolingelb-Lack, 15 g Polyethylenglykol 6 000 und 205 g Wasser vermischt und innerhalb von 70 min unter ständigem Wirbeln im Warmluftstrom eingesprüht. Der Düsendurchmesser betrug 1,2 mm und die Sprühsuspension wurde aus einem Vorratsgefäß mittels einer Schlauchpumpe der Düse zugeführt. Nach dem Trocknen, 16 Stunden bei 40 Grad C im Umlufttrockenschrank, zeigten die Pellets einen farbig mattglänzenden Überzug. Das enthaltene Chlorphenaminmaleat wurde in einem Freigabetest - Disolution Test nach USP XXI, Apparatur 2 (Paddle-Methode) - innerhalb von 1 - 2 Stunden verzögert freigegeben.

Beispiel 6

2 kg Theophyllin-Pulver werden in einem 5-Liter VA-Gefäß unter Rühren mit einer Lösung von 10 g

Poly(ethoxypropyl)aspartamid (Herstellung siehe Beispiel A4) in einem Gemisch aus 40 g Äthanol und 60 g Wasser unter Rühren befeuchtet und durch ein Sieb mit 2 mm lichter Maschenweite gedrückt. Nach dem Trocknen erhält man ein Granulat, das mit 1 % Magnesiumstearat vermischt auf einer Tablettenpresse zu Formlingen von 10 mm Durchmesser und 3,5 mm Höhe verpreßt wurde. Dazu war ein Preßdruck von 15 kN
 5 erforderlich und die Tabletten zeigten eine Bruchfestigkeit von 120 N. Die Tabletten wurden in einem Freigabetest dann nach USP (Paddle-Gerät; s. Beispiel 5) untersucht und gaben den enthaltenen Wirkstoff verzögert innerhalb von 2 - 3 Stunden frei.

10 Beispiel 7

3 kg kugelige Kaugummiformlinge mit einem Durchmesser von 15 mm wurden in einem Dragierkessel von etwa 25 cm Durchmesser bei einer Umdrehung von 15 U/min bewegt und mit einer Lösung von 30 g Poly(tetrahydrofurfurylmethyl)aspartamid (Herstellung s. Beispiel A9), in der noch 10 g Talkum suspendiert
 15 sind, in einem Gemisch aus 240 g Aceton und 60 g Wasser besprüht. Während des Sprühprozesses der mit einer Luftdruckspritzpistole mit einem Düsendurchmesser von 1,0 mm durchgeführt wurde, wurde die eingeblasene Trocknungsluft bei einer Temperatur von etwa 30 Grad C gehalten. Nach einer Sprühzeit von insgesamt 60 min. und einer Nachtrocknung von 5 min im Luftstrom der gleichen Temperatur resultierten glänzende Formlinge, die staubfrei und griffest waren und auch in Standgefäßen bei 30 Grad C nicht
 20 verklebten.

Beispiel 8


25

Herstellung von Matrixtabletten.

600 g Theophyllin-Granulat wasserfrei in einer Korngröße von 0,3 - 0,8 mm wurden mit 228 g Calciumhydrogenphosphat (Emcompress) sowie 150 g Poly(isononyloxypropyl)aspartamid, Herstellungsbeispiel A10, vermischt, wobei das Polymere vorher auf eine Korngröße unter 0,1 mm vermahlen war. Das
 30 Theophyllin-Granulat, Calciumhydrogenphosphat und das Polymere wurden zunächst 30 min im Taumelmischer vorgemischt und anschließend durch ein Sieb mit einer lichten Maschenweite von 1 mm gegeben. Diese Vormischung wurde dann nach Zugabe von 15 g Talkum und 7 g Magnesiumstearat weitere 15 min im Taumelmischer bewegt und auf einer Excenterpresse mit einem Druck von 15 - 20 kN zu Tabletten mit
 35 12 mm Durchmesser und einem Wölbungsradius von 25 mm verpreßt. Die Bruchfestigkeit betrug 100 N; im Freigabetest nach USP (Paddle-Methode; s. Beispiel 5) geben die Tabletten unter langsamem Zerfall den Wirkstoff innerhalb von 4 Stunden zu mehr als 80 % frei.

40 Ansprüche

1. Verwendung von Umsetzungsprodukten von Polysuccinimid, die filmbildend sind und Struktureinheiten entsprechend der Formel I



55 enthalten, in der

A = H oder ein Alkylrest bzw. ein Alkylenrest mit 1 bis 8 C-Atomen ist, der auch verzweigt und noch mit cycloaliphatischen oder aromatischen Resten, wobei der ringförmige Substituent auch Heteroatome enthalten kann, oder mit R-O- oder

$R_1-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-O-$ oder $R_2-O-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-$ oder R_3R_4N -Gruppen, wobei R, R_1, R_2, R_3 und R_4 , H oder gegebenenfalls verzweigte Alkylgruppen oder Cycloalkylgruppen, auch solche mit Sauerstoff- und Stickstoffatomen in der Kette bzw. im Ring mit 1 bis 10 C-Atomen sein können, substituiert sein kann,

5 B = H oder ein wie unter A definierter Alkyl- bzw. Alkylrest ist, der gleich oder verschieden von A sein kann.

D = H oder NH_4 oder



mit den oben angegebenen Bedeutungen von A und B oder ein Alkali und

a = 0,2 bis 1 und

b = 0,8 bis 0

15 sind, als Überzugsmittel und/oder Retardierungsmittel für Arzneiformen von therapeutischen Wirkstoffen und für Lebensmittel und Genußmittel.

2. Verwendung von Umsetzungsprodukten nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß darin 30 bis 100 % und vor allem 50 bis 95 % der Succinimideinheiten zu Asparaginsäureamideinheiten umgesetzt sind.

20 3. Verwendung von Umsetzungsprodukten nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß sie durch Umsetzung von Polysuccinimid mit Isopropanolamin und oder Diisopropanolamin erhalten werden.

4. Verwendung von Umsetzungsprodukten nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß sie durch Umsetzung von Polysuccinimid mit 3-Ethoxypropylamin erhalten werden.

5. Verwendung von Umsetzungsprodukten nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß sie durch Umsetzung von Polysuccinimid mit Isononyloxypropylamin erhalten werden.

25 6. Verwendung von Umsetzungsprodukten nach den Ansprüchen 1 bis 5 zum Überziehen von Arzneiformen, wie Tabletten oder Pellets, oder Genuß- bzw. Lebensmittelzubereitungen mit Filmen.

7. Verwendung von Umsetzungsprodukten nach den Ansprüchen 1 bis 5 zur Herstellung von Umhüllungs- bzw. Verpackungsformen für Arzneimittel oder Lebensmittel bzw. Genußmittel.

8. Verwendung von Umsetzungsprodukten nach den Ansprüchen 1 bis 5 zum Überziehen von Kapseln.

30 9. Verwendung von Umsetzungsprodukten nach den Ansprüchen 1 bis 5 für die Herstellung von Arzneikapseln.

10. Verwendung von Umsetzungsprodukten nach den Ansprüchen 1 bis 5 für die Herstellung von transdermal therapeutisch wirkenden Systemen.

11. Verwendung von Umsetzungsprodukten nach den Ansprüchen 1 bis 5 als Matrixbildner.

35 12. Verwendung von Umsetzungsprodukten nach den Ansprüchen 1 bis 5 für die Herstellung von Folien.

40

45

50

55

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.